Подробная информация

Характеристики	NR	CR	EDPM	NBR	VMQ	EU	CSM	FPM
Мин. температура -°C	-25°	-10°	-40°	-10°	-50°	-25°	-10°	-25°
Макс. температура -°C	70°	80°	110°	110°	200°	70°	110°	200°
Предел прочности	🟢	🟢	🟡	🟢	🟡	🟢	🟡	🟡
Устойчивость к разрыву	🟢	🟢	🟡	🟢	🟡	🟢	🟡	🟡
Сопротивление истиранию	🟢	🟡	🟡	🟢	🔴	🟢	🟡	🟡
Прочность на разрыв	🟢	🟢	🟡	🟡	🟡	🟢	🟡	🟡
Сопротивление маслам	🔴	🟢	🟡	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢
Жирные масла	🔴	🟡	🟡	🟢	🟡	🟡	🟡	🟢
Впитывание воды	🟢	🟡	🟢	🟡	🟡	🟡	🟢	🟢
Растительные масла	🟡	🟡	🟡	🟢	🔴	🟡	🟡	🟢
Кислотно-разбавленным	🟡	🟡	🟢	🟡	🟡	🟡	🟡	🟢
Углеводород	🔴	🟡	🔴	🟡	🔴	🟡	🟡	🟢
Устойчивость к кетонам	🟡	🔴	🟡	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
Лаковые растворители	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
Атмосферные воздействие	🟡	🟡	🟢	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢
Озоностойкость	🔴	🟡	🟢	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢
Холодный отскок	🟢	🟡	🟢	🔴	🟡	🟢	🟢	🟢
Горячий отскок	🟢	🟡	🟢	🔴	🟡	🟢	🟢	🟢

Отлично 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴 Плохо

NR - Натуральная резина

CR - Полихлоропреновая резина

EDPM - Этилен-пропиленовый каучук

NBR - нитрил (БУНА) РЕЗИНА

VMQ - Силиконовая резина

EU - Полиуретановый каучук

CSM - Хлорсульфированного каучук (HYPALON)

FPM - Фтористая резина (Viton)